



Versione ottobre 2010

SCHEDA TECNICA X300 Stucco Riempitivo / Rasante

Descrizione

Stucco riempitivo e rasante in polvere, a base cementizia.

Impiego

Per esterni. Per stuccare e rasare superfici minerali, come intonaci, pietre, mattoni, calcestruzzo, rivestimenti in Klincher e tesserine in ceramica porosi e pareti già tinteggiate.

Per valutare la compatibilità con altri tipi di supporto si consiglia l'esecuzione di una campionatura preventiva.

Preparazione

Rapporto di miscelazione per stuccare: 3 parti di stucco in polvere e 1 parte d'acqua in volume. Rapporto di miscelazione per rasare: 2,5 parti di stucco in polvere e 1 parte d'acqua in volume. Ulteriore acqua o stucco in polvere possono essere aggiunti per ottenere la consistenza ottimale in funzione delle condizioni di applicazione. Il tempo utile per l'applicazione dell'impasto è di circa 30 minuti. Fino a 5 cm di spessore per stuccature. Fino a 1 cm di spessore per rasature.

Applicazione

I supporti devono essere asciutti, puliti, privi di incoerenze. Le superfici molto assorbenti devono essere inumidite o isolate prima dell'applicazione. Ritoccare eventuali teste di chiodi e viti con un adeguato prodotto di fondo.

Per l'applicazione delle finiture, si prega di consultare le relative schede tecniche.

Essiccazione

Minimo 3 ore, prima di poter carteggiare. 5 – 10 giorni, a seconda degli spessori applicati, prima di poter tinteggiare.

L'essiccazione dipende dal tipo di supporto, dallo spessore applicato, dalla temperatura e dall'umidità.

Conservazione

E' stabile per almeno 12 mesi, nelle confezioni originali e sigillate, conservate in ambiente asciutto e riparato.

Ulteriori indicazioni

Nessuna.

Dati tecnici

Rapporto di miscelazione per stuccare:	1 kg di polvere con 0,35 L di acqua
Rapporto di miscelazione per rasare:	1 kg di polvere con 0,40 L di acqua
Massa volumica (peso specifico) dell'impasto per rasare:	1,77 kg/L
Resa teorica per rasature:	ca. 1,27 kg/m ² per mm di spessore
Tempo di utilizzo dell'impasto a 20°C:	30 minuti
Essiccazione:	180 minuti a 20°C e 60% di umidità relativa
Temperatura di applicazione:	da 5°C a 30°C
Valore di pH:	11,5
Granulometria:	200 µm



Spessore minimo per stuccature:	0,3 mm
Spessore massimo per stuccature:	50 mm
Spessore minimo per rasature:	0,3 mm
Spessore massimo per rasature:	10 mm

Confezioni 5 e 25 kg

SICUREZZA

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.