



AkzoNobel
Tomorrow's Answers Today

Versione ottobre 2010

SCHEDA TECNICA F210

Stucco riempitivo alleggerito in pasta

Descrizione	Stucco riempitivo alleggerito in pasta, a base di legante polimerico in dispersione.
Impiego	Per interni. Per riempire e stuccare crepe e buchi su gesso, cartongesso, legno, mattoni, pietre e la maggior parte degli altri materiali per edilizia.
Preparazione	I supporti devono essere asciutti, puliti, privi di incoerenze. Le superfici molto assorbenti devono essere isolate prima dell'applicazione. Ritoccare eventuali teste di chiodi e viti con un adeguato prodotto di fondo.
Applicazione	Spessore massimo fino a 10 cm. Per l'applicazione delle finiture, si prega di consultare le relative schede tecniche.
Essiccazione	Minimo 2 ore per uno spessore di 5 mm, prima di poter carteggiare e/o pitturare. L'essiccazione dipende dal tipo di supporto, dallo spessore applicato, dalla temperatura e dall'umidità.
Conservazione	Conservare in un luogo fresco e asciutto, al riparo dal gelo.
Ulteriori indicazioni	Adatto per esterni (ad eccezione del legno) se sopravverniciato con due mani di pittura. A spessori elevati, il processo di polimerizzazione si completa nell'arco di una settimana circa. Prima dell'applicazione di finiture alchidiche attendere almeno 14 giorni.
Dati tecnici	Massa volumica (peso specifico): 0,4 kg/L Colore: bianco Essiccazione: 120 minuti a 20°C e 60% di umidità relativa Temperatura di applicazione: da 5°C a 30°C Valore di pH: 7 Spessore minimo: 0,1 mm Spessore massimo: 100 mm
Confezioni	1 e 5 L

SICUREZZA

Per quanto riguarda le informazioni relative al corretto smaltimento, stoccaggio e manipolazione del prodotto, si prega di consultare la relativa Scheda di Sicurezza.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute hanno carattere indicativo. Per ulteriori informazioni consultare il nostro servizio di Assistenza Tecnica.